生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	1 4	2 108	3 155	4 255	5 266	6 300	7	8
染色堅牢度	耐光 (級)	JIS L 0842		変退色	4	4	4	4	4	4		
	洗濯 (級)	JIS L 0844 A−2号		変退色	4−5	4−5	4−5	4−5	4−5	4−5		
				汚染	4−5 | 4−5	4−5 | 4−5	4−5 | 4−5	4−5 | 4	4−5 | 3	4−5 | 3−4		
				液汚染	4−5	4−5	3−4	3	3	3		
	汗 (級)	JIS L 0848	酸	変退色	4−5	4−5	4−5	4−5	4−5	4−5		
				汚染	4 | 4−5	4 | 4	4 | 4	4 | 4	4 | 4	4 | 4		
			アルカリ	変退色	4−5	4−5	4−5	4−5	4−5	4−5		
				汚染	4 | 4−5	4 | 4	4 | 4	4 | 4	4 | 4	4 | 4		
	摩擦 (級)	JIS L 0849 II型		乾燥	4−5	4−5	4	4	4	4		
				湿潤	4	4	4	4	4	4		
	ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A−1法		変退色	4−5	4−5	4−5	4−5	4−5	4−5		
				汚染	4−5	4−5	4	4	4	4		
				液汚染	4−5	4−5	4−5	4	4−5	4−5		
	色泣き (級)	大丸法		汚染								
ホルムアルデヒド JIS L 1041 A法 (A-A0)				実測値	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
寸法変化率(%)	洗濯法	JIS L 1930 C4M法 吊干し乾燥		タテ	−2.8							
				ヨコ	−0.4							
	ドライ法	JIS L 1096 J-1法 低温タンブル乾燥		タテ	+0.2							
				ヨコ	+1.1							
	中温ワッシャ法	JIS L 1096 F-2法 タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
	プレス法	JIS L 1096 H-2法		タテ			−2.4					
				ヨコ			−1.9					
物性	滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法 (117.7N荷重)		タテ					0.4			
				ヨコ					0.4			
	引裂強さ (N)	JIS L 1096 D法 ペンジュラム法		タテ					37.3以上※			
				ヨコ					39.5			
	引張強さ (N/%)	JIS L 1096 A法 ストリップ法		タテ								
				ヨコ								
	破裂強さ (kPa)	JIS L 1096 A法 ミューレン形法										
	はっ水度 (級)	JIS L 1092 スプレー試験		初期								
				洗濯後								

備考 ※印:引裂方向に対して直角に切断

依頼者指定項目

生地見本	1 4	2 108	3 155	4 255	5 266	6 300	7	8

※本証明書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

納入先		
	会社名	
	担当者	
	分類コード	
	商品コード	
納入者	納者コード	
	会社名	コスモテキスタイル 株式会社
	担当者	下村
	所在地	大阪市中央区博労町4-2-15 6F TEL 06-6258-0490 FAX 06-6241-8065
	品名	タスランナイロンチノ 品番 BD12000 色数 6点 コードNo.
依頼者記載混用率(%)		

判定		
	適用規格	
	染色堅牢度	合格(色) 不合格(色)
	物性	合格・不合格
	ホルムアルデヒド	合格(色) 不合格(色)

試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 大阪試験センター 〒592-8335 堺市西区浜寺石津町東2-5-25 TEL 072-243-4500 FAX 072-243-4501
受付	平成 29 年 1 月 12 日
発行	平成 29 年 1 月 20 日 報告書 No. OS-605474
処理	受付: 平岡 / 担当: 梅田 / 確認: 長谷
添付白布	綿 ・ ナイロン ・ 多繊交織布

混用率(%) JIS L1030-2 4	
ナイロン	100

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	1 214	2	3	4	5	6	7	8
染色堅牢度	耐光 (級)	JIS L 0842		変退色	4							
	洗濯 (級)	JIS L 0844 A−2号		変退色	4−5							
				汚染	4−5 4							
				液汚染	3−4							
	汗 (級)	JIS L 0848	酸	変退色	4−5							
				汚染	4 4							
			アルカリ	変退色	4−5							
				汚染	4 3−4							
	摩擦 (級)	JIS L 0849 II型		乾燥	4−5							
				湿潤	4−5							
	ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A−1法		変退色	4−5							
				汚染	4−5							
				液汚染	4−5							
	色泣き (級)	大丸法		汚染								
ホルムアルデヒド JIS L 1041 A法 (A-A0)				実測値	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
寸法変化率(%)	洗濯法	JIS L 1930 C4M法 吊干し乾燥		タテ								
				ヨコ								
	ドライ法	JIS L 1096 J-1法 低温タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
	中温ワッシャ法	JIS L 1096 F-2法 タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
	プレス法	JIS L 1096 H-2法		タテ								
				ヨコ								
物性	滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法 (117.7N荷重)		タテ								
				ヨコ								
	引裂強さ (N)	JIS L 1096 D法 ペンジュラム法		タテ								
				ヨコ								
	引張強さ (N/%)	JIS L 1096 A法 ストリップ法		タテ								
				ヨコ								
	破裂強さ (kPa)	JIS L 1096 A法 ミューレン形法										
	ピリング (級)	JIS L 1076 ICI試験機法		10時間								

備考

依頼者指定項目

生地見本	1 214	2	3	4	5	6	7	8

※本証明書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

納入先		
	会社名	
	担当者	
	分類コード	
	商品コード	
納入者	納者コード	
	会社名	コスモテキスタイル 株式会社
	担当者	下村
	所在地	大阪市中央区博労町4-2-15 6F TEL 06-6258-0490 FAX 06-6241-8065
	品名	タスランナイロンチノクロス
	品番	BD12000
	色数	1点
	コードNo.	
依頼者記載混用率(%)		

判定		
	適用規格	
	染色堅牢度	合格(色) 不合格(色)
	物性	合格・不合格
	ホルムアルデヒド	合格(色) 不合格(色)

試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 大阪試験センター 〒592-8335 堺市西区浜寺石津町東2-5-25 TEL 072-243-4500 FAX 072-243-4501
受付	平成 29 年 3 月 15 日
発行	平成 29 年 3 月 17 日
	報告書 No. OS-606680

処理	受付	担当	確認
	平岡	梅田	長谷

添付白布	綿 ・ ナイロン ・ 多繊交織布

混用率(%) JIS L1030-2	

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	1 214	2 300	3	4	5	6	7	8
染色堅牢度	耐光 (級)	JIS L 0842		変退色	4	4						
	洗濯 (級)	JIS L 0844 A−2号		変退色	4−5	4−5						
				汚染	4 4	3−4 3						
				液汚染	3−4	3						
	汗 (級)	JIS L 0848	酸	変退色	4−5	4−5						
				汚染	4 3−4	4 3−4						
			アルカリ	変退色	4−5	4−5						
				汚染	3−4 3−4	3−4 3−4						
	摩擦 (級)	JIS L 0849 II型		乾燥	4−5	4−5						
				湿潤	4−5	4						
	ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A−1法		変退色	4−5	4−5						
				汚染	4−5	4−5						
				液汚染	4−5	4−5						
	色泣き (級)	大丸法		汚染								
ホルムアルデヒド JIS L 1041 A法 (A-A0)				実測値	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
寸法変化率(%)	洗濯法	JIS L 1930 C4M法 吊り干し乾燥		タテ	−1.9							
				ヨコ	−1.2							
	ドライ法	JIS L 1096 J-1法 低温タンブル乾燥		タテ	+0.1							
				ヨコ	+0.2							
	ドライ法	商業ドライクリーニング パークロロエチレン		タテ								
				ヨコ								
	プレス法	JIS L 1096 H-2法		タテ	−2.2							
				ヨコ	−2.3							
物性	滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法 (117.7N荷重)		タテ								
				ヨコ								
	引裂強さ (N)	JIS L 1096 D法 ペンジュラム法		タテ								
				ヨコ								
	引張強さ (N/%)	JIS L 1096 A法 ストリップ法		タテ								
				ヨコ								
	はっ水度 (級)	JIS L 1092 スプレー試験		初期		4・4・4						
				洗濯後※		3・3・3						
	伸長率及び伸長弾性率 (%)	JIS L 1096 B-1法 定荷重法 (14.7N)	伸長率									
			伸長弾性率(30秒後)									
			伸長弾性率(1時間後)									

備考 ※印:JIS L 1930 C4M法 3回処理 吊り干し乾燥

依頼者指定項目

生地見本	1 214	2 300	3	4	5	6	7	8

※本証明書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

納入先		
	会社名	
	担当者	
	分類コード	
	商品コード	

納入者		
	納者コード	
	会社名	コスモテキスタイル 株式会社
	担当者	下村
	所在地	大阪市中央区博労町4-2-15 6F TEL 06-6258-0490 FAX 06-6241-8065
	品名	タスランナイロンチノ 品番 BD12000 色数 2点 コードNo.
依頼者記載混用率(%)		

判定		
	適用規格	
	染色堅牢度	合格(色) 不合格(色)
	物性	合格・不合格
	ホルムアルデヒド	合格(色) 不合格(色)

試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 大阪試験センター 〒592-8335 堺市西区浜寺石津町東2-5-25 TEL 072-243-4500 FAX 072-243-4501
受付	平成 29 年 3 月 30 日
発行	平成 29 年 4 月 4 日 報告書 No. OS-606968
処理	受付 担当 確認 平岡 梅田 長谷
添付白布	綿 ・ ナイロン ・ 多繊交織布

混用率(%) JIS L1030-2	

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	1 283	2	3	4	5	6	7	8
染色堅牢度	耐光 (級)	JIS L 0842		変退色	4以上							
	洗濯 (級)	JIS L 0844 A-2号		変退色	4							
				汚染	4-5 3-4							
				液汚染	3							
	汗 (級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5							
				汚染	4-5 4							
			アルカリ	変退色	4-5							
				汚染	4-5 4							
	摩擦 (級)	JIS L 0849 II形		乾燥	4-5							
				湿潤	4-5							
	ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A-1法		変退色	4-5							
				汚染	4-5							
				液汚染	4-5							
	色泣き (級)	大丸法		汚染								
ホルムアルデヒド JIS L 1041 A法 (A-A0)				実測値								
寸法変化率(%)	洗濯法	JIS L 1930 C4M法 吊干し乾燥		タテ								
				ヨコ								
	ドライ法	JIS L 1096 J-1法 低温タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
	中温ワッシャ法	JIS L 1096 F-2法 タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
	プレス法	JIS L 1096 H-2法		タテ								
				ヨコ								
物性	滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法 (117.7N荷重)		タテ								
				ヨコ								
	引裂強さ (N)	JIS L 1096 D法 ペンジュラム法		タテ								
				ヨコ								
	引張強さ (N/%)	JIS L 1096 A法 ストリップ法		タテ								
				ヨコ								
	破裂強さ (kPa)	JIS L 1096 A法 ミューレン形法										
	ピリング (級)	JIS L 1076 ICI試験機法		10時間								

備考

依頼者指定項目

生地見本	1 283	2	3	4	5	6	7	8

※本証明書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

納入先	
会社名	
担当者	
分類コード	
商品コード	

納入者	
納者コード	
会社名	コスモテキスタイル 株式会社
担当者	下村
所在地	大阪市中央区博労町4-2-15 6F TEL 06-6258-0490 FAX 06-6241-8065
品名	タスランナイロンチノ
品番	BD12000
色数	1点
依頼者記載混用率(%)	

判定	
適用規格	
染色堅牢度	
物性	
ホルムアルデヒド	

試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 大阪試験センター 〒592-8335 堺市西区浜寺石津町東2-5-25 TEL 072-243-4500 FAX 072-243-4501
受付	2020年3月3日
発行	2020年3月5日
	報告書 No. OS-2000999

処理	受付	担当	確認
	平岡	梅田	小木曽

添付白布	綿 ・ ナイロン ・ 多繊交織布

混用率(%) JIS L1030-2	