生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	1 P Pシタ	2 3 エクリュ	3 7 ベージュ	4 108 キャメル	5 259 カーキ	6 266 ネイビー	7 300 ブラック	8
染色堅牢度	耐光 (級)	JIS L 0842		変退色	4	4	4	4	4	4以上	4以上	
	洗濯 (級)	JIS L 0844 A−2号		変退色		4−5	4−5	4−5	4−5	4−5	4−5	
				汚染		4−5 4−5	4−5 4−5	4−5 4−5	4 4	4 4	4 4−5	
				液汚染		4−5	4−5	4−5	4−5	4−5	4	
	汗 (級)	JIS L 0848	酸	変退色		4−5	4−5	4−5	4−5	4−5	4−5	
				汚染		4−5 4−5	4−5 4−5	4−5 4	4 3−4	4 3−4	3 3	
			アルカリ	変退色		4−5	4−5	4−5	4−5	4−5	4−5	
				汚染		4−5 4−5	4−5 4−5	4−5 4	4 3−4	4 4	3 4	
	摩擦 (級)	JIS L 0849 Ⅱ型		乾燥		4−5	4−5	4−5	4	4	4	
				湿潤		4−5	3−4	3−4	2−3	2−3	2	
	ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A−1法		変退色		4−5	4−5	4−5	4−5	4−5	4−5	
				汚染		4−5	4−5	4−5	4	4	4	
				液汚染		4−5	4−5	4−5	4−5	4−5	4−5	
	色泣き (級)	大丸法		汚染								
ホルムアルデヒド JIS L 1041 A法 (A-A0)				実測値	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
寸法変化率(%)	洗濯法	JIS L 0217 103法 吊り干し乾燥		タテ	−1.3							
				ヨコ	−0.9							
	ドライ法	JIS L 1096 J-1法 低温タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
	中温ワッシャ法	JIS L 1096 F-2法 タンブル乾燥		タテ	−4.8							
				ヨコ	−2.2							
	プレス法	JIS L 1096 H-2法		タテ								
				ヨコ								
物性	滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法 (117.7N荷重)		タテ						0.5		
				ヨコ						0.9		
	引裂強さ (N)	JIS L 1096 D法 ペンジュラム法		タテ						56.2		
				ヨコ						51.9		
	引張強さ (N/%)	JIS L 1096 A法 ストリップ法		タテ						1330 19.0		
				ヨコ						1130 14.1		
	破裂強さ (kPa)	JIS L 1096 A法 ミューレン形法										
	ピリング (級)	JIS L 1076 ICI試験機法		5時間								

備考

依頼者指定項目

生地見本

※本証明書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

納入先		
	会社名	
	担当者	
	分類コード	
	商品コード	

納入者		
	納者コード	
	会社名	コスモテキスタイル 株式会社
	担当者	岸本
	所在地	大阪市中央区博労町4-2-15 6F TEL 06-6258-0490 FAX 06-6241-8065
	品名	ブルガリアンミリタリークロス
	品番	BD7683
	色数	7点
	コードNo.	
依頼者記載混用率(%)		

判定		
	適用規格	
	染色堅牢度	合格(色) 不合格(色)
	物性	合格・不合格
	ホルムアルデヒド	合格(色) 不合格(色)

試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 大阪試験センター 〒592-8335 堺市西区浜寺石津町東2-5-25 TEL 072-243-4500 FAX 072-243-4501
受付	平成 28 年 8 月 3 日
発行	平成 28 年 8 月 5 日
	報告書 No. OS-602448
処理	受付 平岡 / 担当 藤木 / 確認 長谷
添付白布	綿 ・ ナイロン ・ 多繊交織布

混用率(%) JIS L1030-2 P(Pシタ)	
綿	100

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	1 213 モカ	2	3	4	5	6	7	8
染色堅牢度	耐光 (級)	JIS L 0842		変退色	4							
	洗濯 (級)	JIS L 0844 A−2号		変退色	4−5							
				汚染	4−5 / 4−5							
				液汚染	4−5							
	汗 (級)	JIS L 0848	酸	変退色	4−5							
				汚染	4−5 / 4							
			アルカリ	変退色	4−5							
				汚染	4−5 / 4							
	摩擦 (級)	JIS L 0849 II型		乾燥	4							
				湿潤	2−3							
	ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A−1法		変退色	4−5							
				汚染	4							
				液汚染	4−5							
	色泣き (級)	大丸法		汚染								
ホルムアルデヒド JIS L 1041 A法 (A-A0)				実測値	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
寸法変化率(%)	洗濯法	JIS L 0217 103法 吊り干し乾燥		タテ								
				ヨコ								
	ドライ法	JIS L 1096 J-1法 低温タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
	中温ワッシャ法	JIS L 1096 F-2法 タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
	プレス法	JIS L 1096 H-2法		タテ								
				ヨコ								
物性	滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法 (117.7N荷重)		タテ								
				ヨコ								
	引裂強さ (N)	JIS L 1096 D法 ペンジュラム法		タテ								
				ヨコ								
	引張強さ (N/%)	JIS L 1096 A法 ストリップ法		タテ								
				ヨコ								
	破裂強さ (kPa)	JIS L 1096 A法 ミューレン形法										
	ピリング (級)	JIS L 1076 ICI試験機法		5時間								

備考

依頼者指定項目

生地見本	1 213 モカ	2	3	4	5	6	7	8

※本証明書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

納入先		
	会社名	
	担当者	
	分類コード	
	商品コード	

納入者		
	納者コード	
	会社名	コスモテキスタイル 株式会社
	担当者	岸本
	所在地	大阪市中央区博労町4-2-15 6F TEL 06-6258-0490 FAX 06-6241-8065
	品名	品番 BD7683 色数 1点 コードNo.
依頼者記載混用率(%)		

判定		
	適用規格	
	染色堅牢度	合格(色) 不合格(色)
	物性	合格・不合格
	ホルムアルデヒド	合格(色) 不合格(色)

試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 大阪試験センター 〒592-8335 堺市西区浜寺石津町東2-5-25 TEL 072-243-4500 FAX 072-243-4501
受付	平成 29 年 2 月 2 日
発行	平成 29 年 2 月 7 日
	報告書 No. OS-605970

処理	受付	担当	確認
	平岡	梅田	長谷

添付白布	綿 ・ ナイロン ・ 多繊交織布

混用率(%) JIS L1030-2	

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	1 126 マスタード	2	3	4	5	6	7	8
染色堅牢度	耐光 (級)	JIS L 0842		変退色	3−4							
	洗濯 (級)	JIS L 0844 A−2号		変退色	4−5							
				汚染	4−5 / 4−5							
				液汚染	4−5							
	汗 (級)	JIS L 0848	酸	変退色	4−5							
				汚染	4−5 / 4−5							
			アルカリ	変退色	4−5							
				汚染	4−5 / 4−5							
	摩擦 (級)	JIS L 0849 Ⅱ型		乾燥	4−5							
				湿潤	3							
	ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A−1法		変退色	4−5							
				汚染	4−5							
				液汚染	4−5							
	色泣き (級)	大丸法		汚染								
ホルムアルデヒド JIS L 1041 A法 (A-A0)				実測値	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
寸法変化率(%)	洗濯法	JIS L 1930 C4M法 吊干し乾燥		タテ								
				ヨコ								
	ドライ法	JIS L 1096 J-1法 低温タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
	中温ワッシャ法	JIS L 1096 F-2法 タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
	プレス法	JIS L 1096 H-2法		タテ								
				ヨコ								
物性	滑脱抵抗力 (㎜)	JIS L 1096 B法 (49.0N荷重)		タテ								
				ヨコ								
	滑脱抵抗力 (㎜)	JIS L 1096 B法 (117.7N荷重)		タテ								
				ヨコ								
	引裂強さ (N)	JIS L 1096 D法 ペンジュラム法		タテ								
				ヨコ								
	引張強さ (N/%)	JIS L 1096 A法 ストリップ法		タテ								
				ヨコ								
	ピリング (級)	JIS L 1076 ICI試験機法		5時間								

備考

依頼者指定項目

生地見本	1 126 マスタード	2	3	4	5	6	7	8

※本証明書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

納入先		
	会社名	
	担当者	
	分類コード	
	商品コード	

納入者		
	納者コード	
	会社名	コスモテキスタイル 株式会社
	担当者	岸本
	所在地	大阪市中央区博労町4-2-15 6F TEL 06-6258-0490 FAX 06-6241-8065
	品名	ブルガリアンミリタリークロス 品番 BD7683 色数 1点 コードNo.
依頼者記載混用率(%)		

判定		
	適用規格	
	染色堅牢度	合格(色) 不合格(色)
	物性	合格・不合格
	ホルムアルデヒド	合格(色) 不合格(色)

試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 大阪試験センター 〒592-8335 堺市西区浜寺石津町東2-5-25 TEL 072-243-4500 FAX 072-243-4501
受付	平成 30 年 2 月 22 日
発行	平成 30 年 2 月 26 日
	報告書 No. OS-706107
処理	受付: 平岡 / 担当: 梅田 / 確認: 長谷
添付白布	綿 ・ ナイロン ・ 多繊交織布

混用率(%) JIS L1030-2	

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	1 C/#283	2	3	4	5	6	7	8
染色堅牢度	耐光（級）	JIS L 0842		変退色	4							
	洗濯（級）	JIS L 0844 A－2号		変退色	4-5							
				汚染	4-5　4-5							
				液汚染	4-5							
	汗（級）	JIS L 0848	酸	変退色	4-5							
				汚染	4-5　4-5							
			アルカリ	変退色	4-5							
				汚染	4-5　4-5							
	摩擦（級）	JIS L 0849 Ⅱ形		乾燥	4-5							
				湿潤	3							
	ドライクリーニング（級）	JIS L 0860 B－1法		変退色	4-5							
				汚染	4-5							
				液汚染	4-5							
ホルムアルデヒド JIS L 1041 B法（ppm）												
寸法変化率（%）	浸せき法	JIS L 1096 D法		タテ								
				ヨコ								
	ドライ法（パークロロエチレン）	JIS L 1096 J-1法 タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
	プレス法	JIS L 1096 H－2法		タテ								
				ヨコ								
	洗濯	JIS L 1930 C4M法 吊干し		タテ								
				ヨコ								
	洗濯	JIS L 1930 C4M法 タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
物性	滑脱抵抗力（mm）	JIS L 1096 B法（荷重49.0N）		タテ方向								
				ヨコ方向								
	滑脱抵抗力（mm）	JIS L 1096 B法（荷重117.7N）		タテ方向								
				ヨコ方向								
	引張強さ/伸び率（N/%）	JIS L 1096 ストリップ法		タテ								
				ヨコ								
	引裂強さ（N）	JIS L 1096 ペンジュラム法		タテ								
				ヨコ								
	ピリング（級）	JIS L 1076 ICI試験機法		10時間								

備考

依頼者指定項目

生地見本	1 茶	2	3	4	5	6	7	8
	[redacted]							

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	コスモテキスタイル（株）
	担当者	万年
	所在地	東京都品川区東五反田5-24-10～8F TEL03-6409-0331 FAX03-6409-0339
	品名	ブルガリアンミリタリー
	品番	BD7683
	色数	1点
依頼書記載混用率（%）		

判定	適用規格	
	染色堅牢度	合格（　色）不合格（　色）
	ホルムアルデヒド	合格（　点）不合格（　点）
	物性	合格 ・ 不合格

試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183		
受付	2022年2月7日		
発行	2022年2月9日 報告書No. TO-2200900		
処理	受付	担当	確認
	江口	山本	佐藤
添付白布	綿・ナイロン・多繊交織布		

混用率（%） JIS L 1030-2	

試（東）様式　TO－5－1－1