


生地品質検査報告書

試験項目		試験方法	生地	1	A	2	B	3	C	4	5	6	7	8
染色堅牢度	耐光 (級)	JIS L 0842	変退色	4		4		4						
	洗濯 (級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5		4-5		4-5						
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5					
			液汚染	4-5		4-5		4-5						
	汗 (級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5		4-5		4-5					
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
			アルカリ	変退色	4-5		4-5		4-5					
	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5							
	摩擦 (級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5		4		4						
			湿潤	4-5		4		4-5						
ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5		4-5		4-5							
		汚染	4-5		4-5		4-5							
		液汚染	4-5		4-5		4-5							
色泣き (級)	大丸法	汚染												
ホルムアルデヒド JIS L 1041 A法 (A-A0)			実測値											
寸法変化率 (%)	洗濯法	JIS L 1930 C4M法 吊干し乾燥	タテ	0.1										
			ヨコ	-0.4										
	ドライ法	JIS L 1096 J-1法 低温タンブル乾燥	タテ											
			ヨコ											
中温ワシヤ法	JIS L 1096 F-2法 タンブル乾燥	タテ												
		ヨコ												
プレス法	JIS L 1096 H-2法	タテ	-0.3											
		ヨコ	0.3											
物性	滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法 (117.7N荷重)	タテ			0.5								
			ヨコ			0.5								
	引裂強さ (N)	JIS L 1096 D法 ペンジュラム法	タテ			62.7以上※								
			ヨコ			62.7以上※								
	引張強さ (N/%)	JIS L 1096 A法 ストリップ法	タテ			2150 56.8								
			ヨコ			1230 56.6								
破裂強さ (kPa)	JIS L 1096 A法 ミュレン形法													
ピリング (級)	JIS L 1076 ICI試験機法	10時間												

備考 ※印: 切れ残りあり




依頼者指定項目

生地見本	1	A	2	B	3	C	4	5	6	7	8
											

※本証明書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであり、ロットを代表するものではありません。

納入先	会社名	
	担当者	
	分類コード	
	商品コード	
納入者	納者コード	
	会社名	コスモテキスタイル 株式会社
	担当者	下村
	所在地	大阪市中央区博労町4-2-15 6F TEL 06-6258-0490 FAX 06-6241-8065
品名	品番	PE二重織チェック
	色数	BD78380 3点
依頼者記載混用率 (%)	/	

判定	適用規格	
	染色堅牢度	
	物性	
	ホルムアルデヒド*	

試験機関名	一般財団法人 マンケン品質検査協会 大阪試験センター 〒592-8335 堺市西区浜寺石津町裏2-5-25 TEL 072-243-4500 FAX 072-243-4501	
受付	2020年4月8日	
発行	2020年4月10日	
	報告書	OS-2001668
処理	受付	担当
	  	確認
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

混用率 (%)		
JIS L1030-2	ポリエステル	100
A		