

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

# 生地品質検査報告書



試験項目	試験方法	生地	C/#P																	
			1	2	3	4	5	6	7	8										
耐光(級)	JIS L 0842	変退色																		
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色																		
		汚染																		
		液汚染																		
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色																	
		アルカリ	汚染																	
			変退色																	
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥																		
		湿潤																		
		汚染																		
水(級)	JIS L 0846	変退色																		
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変退色																		
		汚染																		
		液汚染																		
汗耐光(級)	JIS L 0888 B法	酸	変退色																	
		アルカリ	変退色																	
色泣き(級)	大丸法 I 法	汚染																		
塩素処理水(級)	JIS L 0884 A法	変退色																		
ホルムアルデヒド JIS L 1041 A法 (A-Ao)																				
寸法変化率(%)	浸せき法 JIS L 1096 D法	タテ																		
		ヨコ																		
		ドライ法 (ハークロエチレン) J-1法 タンブル乾燥	タテ	-0.1																
プレス法	JIS L 1096 H-2法	ヨコ	0.4																	
		タテ	0.1																	
		ヨコ	0.5																	
洗濯	JIS L 1930 C4M法 吊干し	タテ	-4.6																	
		ヨコ	-0.4																	
ワッシャ法	JIS L 1096 F-2法 タンブル乾燥	タテ	-5.5																	
		ヨコ	-0.4																	
滑脱抵抗力(mm)	JIS L 1096 B法(荷重117.7N)	タテ方向	0.6																	
		ヨコ方向	0.8																	
破裂強さ(kPa)	JIS L 1096 ミュレン法																			
引裂強さ(N)	JIS L 1096 ペンジュラム法	タテ	19.3																	
		ヨコ	18.1																	
引張強さ/伸び率(N/%)	JIS L 1096 ストリップ法	タテ	982	15.4																
		ヨコ	463	10.3																
ピリング(級)	JIS L 1076 ICI試験機法	10時間																		

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	コスモテキスタイル(株)
	担当者	後山
	所在地	東京都品川区東五反田5-24-10~8F TEL03-6409-0335 FAX03-6409-0339
	品名	コットン×キュプラリネン コンパクトチノクロス 品番 BD8589-P 色数 1点
依頼書記載混用率(%)		

判定	適用規格		
	染色堅牢度	合格(色)	不合格(色)
	ホルムアルデヒド	合格(点)	不合格(点)
	物性	合格・不合格	

試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183		
	受付	平成29年1月18日	
発行	平成29年1月24日 報告書No. TO-610442		
処理	受付	担当	確認
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布		

備考

生地	依頼者指定項目							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 シロ								

混用率(%)		
JIS L 1030-2	綿	61.1
	麻	20.9
C/#P	キュプラ	18.0

